

Keramull KM 25-20



Rullo caratterizzato da un'ottima stabilità e versatilità. Coefficiente di dilatazione termica estremamente basso, alta resistenza allo shock termico e all'aggressione chimica. Si adegua alle più svariate condizioni di esercizio grazie ad un modulo elastico elevato e costante a tutte le temperature.

Composizione mineralogica

- Corindone
- Mullite
- Zirconia

Tipologia

Super-tecnico

Titolo di Al ₂ O ₃	70%
Densità apparente	2.80 Kg/dm ³
Porosità apparente	17.0%
M.O.E. 20°C	> 105 GPa
Coefficiente di dilatazione termica 20-400°C	4.5*10 ⁻⁶ K ⁻¹
Coefficiente di dilatazione termica 20-1000°C	5.5*10 ⁻⁶ K ⁻¹

Impiego tipico

- Precottura
- Cottura
- Semianello

