

Keramull KM 250



Rullo semi-tecnico da utilizzare per produzioni standard con carichi medio-bassi. Ideale nella produzione di vetrato e monocottura.

Composizione mineralogica

- Corindone
- Mullite
- Zirconio

Tipologia

Semi-tecnico

Titolo di Al ₂ O ₃	77%
Densità apparente	2.60 Kg/dm ³
Porosità apparente	21.0%
M.O.E. 20°C	> 85 GPa
Coefficiente di dilatazione termica 20-400°C	4.9*10 ⁻⁶ K ⁻¹
Coefficiente di dilatazione termica 20-1000°C	6.05*10 ⁻⁶ K ⁻¹

Impiego tipico

- Monocottura
- Bicottura
- Gres

