

Keramull KM RL-MU80



Rullo per la zona di raffreddamento lento e finale. Garantisce il corretto allineamento del materiale. Utilizzabile fino a 1000°C.

Composizione mineralogica

- Corindone
- Mullite

Tipologia

Prodotti speciali

Titolo di Al ₂ O ₃	75%
Densità apparente	2.70 Kg/dm ³
Porosità apparente	17.0%
M.O.E. 20°C	> 110 GPa
Coefficiente di dilatazione termica 20-400°C	4.5*10 ⁻⁶ K ⁻¹
Coefficiente di dilatazione termica 20-1000°C	5.5*10 ⁻⁶ K ⁻¹

Impiego tipico

- Produzione di tutte le tipologie di materiale e formati (sottili e spessorati) dalla zona di raffreddamento lento fino all'uscita del forno.

