Keramull KM 250

Rullo semi-tecnico da utilizzare per produzioni standard con carichi medio-bassi. Ideale nella produzione di bicottura e monocottura.

Composizione mineralogica

- Corindone
- Mullite
- Zirconia

Tipologia

Semi-tecnico

Titolo di Al_2O_3	77%
Densità apparente	2.60 Kg/dm^3
Porosità apparente	21.0%
Assorbimento d'acqua	10.0%
M.O.E. 20°C	> 85 GPa
Coefficiente di dilatazione termica 20-400°C	$4.9*10^{-6}K^{-1}$
Coefficiente di dilatazione termica 20-1000°C	$6.05*10^{-6}K^{-1}$

Impiego tipico

- Monocottura
- Bicottura
- Gres

