Keramull KM 301 AR

Rullo tecnico molto versatile caratterizzato da un'ottima resistenza all'aggressione chimica. Le sue caratteristiche chimico-fisiche lo rendono idoneo all'impiego non solo nella zona di massima aggressione, ma anche nella zona di cottura con carichi medi.

Composizione mineralogica

- Corindone
- Mullite
- Zirconia

Tipologia

Tecnico

Titolo di Al_2O_3	78%
Densità apparente	2.70 Kg/dm^3
Porosità apparente	19.0%
Assorbimento d'acqua	6.5%
M.O.E. 20°C	> 93 GPa
Coefficiente di dilatazione termica 20-400°C	$5.0*10^{-6}K^{-1}$
Coefficiente di dilatazione termica 20-1000°C	$6.1*10^{-6}K^{-1}$

Impiego tipico

- Monocottura
- Bicottura
- Gres

