Caratteristiche tecniche tipiche

Keramull KM 306 SH

Rullo caratterizzato da un alto modulo elastico, da una bassa porosità e da una bassa fase vetrosa. Il rullo è adatto per l'utilizzo sia in zona di cottura che in precottura per la gestione di formati grandi e pesanti.

Garantisce un corretto avanzamento del materiale.

Composizione mineralogica

- Corindone
- Mullite

Tipologia

Super-tecnico

Titolo di Al_2O_3	78%
Densità apparente	2.85 Kg/dm^3
Porosità apparente	16.0%
Assorbimento d'acqua	5.5%
M.O.E. 20°C	> 105 GPa
Coefficiente di dilatazione termica 20-400°C	5.0*10^{-6}K^{-1}
Coefficiente di dilatazione termica 20-1000°C	6.2*10^{-6}K^{-1}

Impiego tipico

- Monocottura
- Gres
- Estruso

