Keramull KM FF 05-23

Rullo caratterizzato da un basso coefficiente di espansione termica che assicura massima stabilità anche in presenza di forti delta termici.

Composizione mineralogica

- Corindone
- Mullite
- Cordierite

Tipologia

Prodotti speciali

Titolo di Al_2O_3	50 %
Densità apparente	2.20 Kg/dm^3
Porosità apparente	19.0%
Assorbimento d'acqua	8.5 %
M.O.E. 20°C	> 55 GPa
Coefficiente di dilatazione termica 20-400°C	2.4 * 10^{-6} K^{-1}
Coefficiente di dilatazione termica 20-1000°C	3.3 * 10^{-6} K^{-1}

Impiego tipico

- "Semianello": zona tra la massima temperatura d'esercizio e l'inizio del raffreddamento rapido

