Keramull KM RL-MU80

Rullo per la zona di raffreddamento lento e finale. Garantisce il corretto allineamento del materiale. Utilizzabile anche in essiccatoio e in avanforno fino a 1000°C.

Composizione mineralogica

- Corindone
- Mullite

Tipologia

Tecnico

Titolo di Al_2O_3	75%
Densità apparente	2.70 Kg/dm^3
Porosità apparente	17.0%
Assorbimento d'acqua	6.0%
M.O.E. 20°C	> 110 GPa
Coefficiente di dilatazione termica 20-400°C	4.5*10^{-6}K^{-1}
Coefficiente di dilatazione termica 20-1000°C	5.5*10^{-6}K^{-1}

Impiego tipico

- Produzione di tutte le tipologie di materiale e formati (sottili e spessorati), dalla zona di raffreddamento lento fino all'uscita del forno.
- Le caratteristiche di questo rullo ne consentono l'utilizzo anche in essiccatoio e in avanforno fino a temperature di 1000°C. Garantisce un supporto ed allineamento ottimali del materiale.

