Rigato

Rullo utilizzato per la produzione di formati particolarmente grandi e con spessore ridotto. La sua particolare geometria riduce la superficie di contatto tra rullo e piastrella.

Composizione mineralogica

- Corindone
- Mullite
- Zirconia

Tipologia

Prodotti speciali

Titolo di Al_2O_3	70%
Densità apparente	2.80 Kg/dm^3
Porosità apparente	17.0%
Assorbimento d'acqua	6.0%
M.O.E. 20°C	> 105 GPa
Coefficiente di dilatazione termica 20-400°C	$4.5*10^{-6}K^{-1}$
Coefficiente di dilatazione termica 20-1000°C	$5.5*10^{-6}K^{-1}$

Impiego tipico

- Secondo le necessità del cliente

