Vector

Rullo in grado di riallineare, mediante differenti velocità periferiche, l'avanzamento delle piastrelle all'interno del forno prima che il materiale arrivi alla zona di cottura.

Composizione mineralogica

- Corindone
- Mullite
- Zirconia

Tipologia

Prodotti speciali

Titolo di Al_2O_3	78%
Densità apparente	2.85 Kg/dm^3
Porosità apparente	16.0%
Assorbimento d'acqua	5.5%
M.O.E. 20°C	> 105 GPa
Coefficiente di dilatazione termica 20-400°C	5.0*10^{-6}K^{-1}
Coefficiente di dilatazione termica 20-1000°C	6.2*10^{-6}K^{-1}

Impiego tipico

- Precottura

